palcanarias pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

PALTEN SUELOS
Pintura para Pavimentos

Descripción del producto

Pintura al agua basada en acrilatos, metacrilatos, bióxido de titanio y extendedores especiales los cuales le confieren una extraordinaria resistencia a la abrasión y buena resistencia al desgaste por rozamiento.

Características

- ✓ Muy buena resistencia al desgaste por tránsito de personas, bicicletas, carretillas manuales, etc.
- ✓ Posee excelente adherencia sobre todo tipo de pavimentos, en especial sobre hormigón (resistiendo su alcalinidad) y sobre aglomerado asfáltico.
- ✓ Elimina la formación de polvo producido por el trasiego habitual de personas y vehículos.
- ✓ Aumenta la resistencia mecánica del piso, por tanto, alarga la vida del pavimento. Buena resistencia al desgaste por rozamiento.
- ✓ Facilidad y rapidez de aplicación y limpieza.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie, sin amarillear.

Aplicaciones

Pisos de terrazas, azoteas, patios, sótanos, locales, almacenes. Instalaciones deportivas (pabellones, gimnasios colegios, solarium, etc.). Señalizaciones (viales, almacenes, etc.).

No se recomienda para tráfico intenso de vehículos.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Los pavimentos deben estar sanos, secos, limpios y libres de polvo, grasas y materiales débiles, además de ser absorbentes. En caso contrario sanear totalmente mediante, lija, cepillo, espátula, desengrasantes, etc., para lograr un soporte apto para pintar.

Sobre soportes de hormigón o mortero de cemento y arena nuevo, sin pintar, se aplicará primero una capa de **PALTEN SUELOS** diluido con un 30% de agua. Posteriormente acabar con dos capas diluidas con un 5-10% máximo para conseguir un buen espesor y durabilidad del tratamiento. En caso de superficies con grietas o coqueras, deberán empastarse y rellenarse con nuestro **MACEM** masilla al cemento de gran efectividad sobre estos soportes al ser una masilla hidráulica sin retracción.

Sobre superficies ya pintadas con este tipo de pinturas, se limpiarán bien para aplicar, como mínimo dos capas diluidas con un 5-10% de agua. Se puede aplicar a brocha rodillo o pistola ajustando la dilución en este último caso.

Información Técnica

Colores:	Blanco, Verde, Gris, Rojo, Rojo Teja y Negro
Acabado:	Mate
Seco:	1 - 2 horas. (según temperatura y humedad relativa)
Repintado:	6 - 8 horas
Rendimiento:	7 - 8 m^2/L y mano
COV:*	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/i): 140 g/L. Este producto contiene como máximo 2 g/L COVa. La reducción de los COV contribuye para un mejor medio ambiente.
Densidad:	1,30 gr/cc
Diluyente:	Agua

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicados hacen referencia al producto listo al uso, diluido,teñidos, etc.., con productos que hayan sido aceptados por este fabricante. PALCANARIAS no se responsabiliza de productos obtenidos por mezclas con productos no aprobados, y recordamos la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es